

FICHE PRODUIT

1 - Caractéristiques techniques du granulé de bois ECOPELLET

Le granulé de bois ECOPELLET est produit à partir de copaux, sciure 100% bois naturel

	ECOPELLET	DINplus
Diamètre	6 mm ± 1 mm	6 mm ± 1 mm
Longueur	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Taux d'humidité	≤ 10 %	≤ 10 %
Taux de cendre	≤ 0,7 %	≤ 0,7 %
Résistance mécanique	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %
Taux de fines	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
PCI sur brut	≥ 4,6 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
Masse volumique	≥ 670 kg/m ³	≥ 600 kg/m ³
Température de fusion des cendres	-	-

* Taux de fines : taux de poussières, valeur pour les sacs inférieurs à 20kg

* PCI : Pouvoir Calorifique Inferieur, mesure la chaleur produite par le combustible

2 - Conditionnement



Sacs de 15 kilos



Palette de 72 sacs
100 x 100 x 160 cm

3 - Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet : www.pechavy-energie-bois.fr